

# 天端レベラー

作業性に優れたバランスの良い基礎用天端仕上材

## 流動性

レベリング性と流動性のバランスが良く、施工が素早く行えます。

## 分離抵抗性

高い流動性を保ちながら、材料の分離を抑えるといった相反する性質を両立しました。

## 扱いやすい水量

水量の調節可能範囲を広く設定しているため、施工時のわずらわしい水量調節時間が軽減されます。

## 美しい表面

特殊添加剤配合により、材料を継ぎ足した場合も表面が平滑で美しい仕上がりになります。



### 標準仕様

適用箇所	住宅基礎コンクリート天端	
適用下地	基礎コンクリート	
荷 姿	25 kg 紙袋	
標準水量	清水 約 7 ℓ	
標準塗厚	10～15 mm	
標準 施工長さ	10 mm 厚	約 16 m (幅10 cm)
		約 11 m (幅15 cm)
	15 mm 厚	約 9 m (幅10 cm)
		約 7 m (幅15 cm)

### 物 性

試験項目		試験結果
フロー値		245 mm
凝結時間	始発	5時間30分
	終結	10時間30分
圧縮強度 28日		26.6 N/mm <sup>2</sup>
曲げ強度 28日		6.6 N/mm <sup>2</sup>
下地接着強度 28日		2.2 N/mm <sup>2</sup>

※ 上記のデータは代表値であり、品質保証値ではありません。

本カタログ内測定値は試験・実験施設内でのデータです。施工現場での実測値はこのデータより変動する場合があります。

## 施工上の注意

- 気温 5℃以下の施工は避けて下さい。
- 本品と他の材料との混合は避けて下さい。
- 基礎コンクリート打設後、本製品の施工厚が 5mm 以下にならない様に金コテ等を用いて表面を平滑にして下さい。
- ブリージング水(浮き水)が適当に引いた時点が施工のタイミングです。
- 硬化した基礎コンクリート面への施工や、付着力を上げたい場合は、トーヨーモルタル接着増強剤をプライマーとして塗布することをお勧めします。

## 使用方法

### 練り混ぜ



1. 練り混ぜ容器に 約 7 l / 1 袋の清水を入れて下さい。  
(水量は季節に応じて調整して下さい。)
2. 電動式ハンドミキサーで攪拌しながらトーヨー天端レベラーを徐々に投入して下さい。全材料投入後、約 3 分間材料が均一になるように練り混ぜて下さい。練り混ぜ不足は材料分離等の原因になりますので注意して下さい。

### 流し込み



3. 練り上がった材料を所定の高さまで数箇所から流し込んで下さい。
4. 流し込みは、練り混ぜ終了後 10 分程度の間素早く行って下さい。一度に 2 袋以上練り混ぜを行った場合は、練り混ぜ後 5 分間毎を目安に 1 分間程度再攪拌を行い施工して下さい。

### 養生

1. 施工後は、直射日光、通風による急激な乾燥、材料表面の波打ち、冬季の硬化不良を防ぐために養生シート等で施工面を覆って下さい。
2. 脱型までの初期養生は平温時では 2 日間以上、寒冷地で 3 日間以上行って下さい。

### 危険

- ・発がんのおそれ
- ・重篤な皮膚の薬傷
- ・重篤な目の損傷
- ・呼吸器系の障害
- ・生殖能または胎児への悪影響のおそれ
- ・長期または反復暴露による呼吸器系、腎臓の障害



### ●注意事項

#### 【安全対策】

- ・子供の手の届かないところにおくこと。
- ・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- ・保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。
- ・この製品を使用する時には、飲食または喫煙をしない。
- ・粉じんを吸入しないこと。
- ・取扱い後はよく手を洗うこと。

#### 【応急処置】

- ・吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- ・皮膚、髪に付着した場合、流水/シャワーで洗うこと。
- ・眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ・飲み込んだ場合、口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- ・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。
- ・暴露またはその懸念がある場合は、医師の診断、手当を受けること。

#### 【保管】

- ・濡れる場所、多湿の場所の保管は避けること。
- ・直射日光を避けた屋内で保管すること。
- ・施錠して保管すること。

#### 【廃棄】

- ・都道府県/市町村の規則に従って内容物、容器を廃棄すること。

●取扱い前に安全データシートを必ずお読みください。

- 本製品の仕様は予告無く変更する場合があります。  
記載内容は施工保証するものではありません。

販売代理店



ISO 9001, ISO 14001 認証取得

**トーヨーマテラン株式会社**

〒480-0303 愛知県春日井市明知町1512番地  
TEL 0568-88-3322 FAX 0568-88-2685  
<http://www.matelan.co.jp>