

タイル張付け用モルタル

# キープメント T-2/T-3

作業性に優れた完全既調合タイプのタイル張付け用モルタル

## 作業性

完全既調合のプレミックスモルタルのため、水と練り混ぜるだけで、良質のタイル張付け用モルタルが得られます。

## 接着性

保水性、接着性に優れ、剥がれる心配がありません。

## 耐久性

特殊混和剤配合により、ひび割れの発生を防止することで、耐久性に優れます。



## 標準仕様

種類	荷姿	適用部位	適用下地	適用タイル	混練水量	標準塗厚	標準塗面積
T-2	25kg	内・外装 内・外床	モルタル	モザイクタイル 小口平タイル 床タイル	清水 5.8ℓ	3~5 mm	5~3 m <sup>2</sup>
T-3				小口平タイル ニ丁掛タイル 床タイル	清水 4.5ℓ	5~8 mm	3~2 m <sup>2</sup>

## 性能

試験項目	試験結果		(社) 公共建築協会性能基準	
	T-2	T-3		
保水率 (%)	96.2	98.0	70.0 以上	
単位容積質量 (kg/ℓ)	1.83	1.92	1.80 以上	
付着強さ (N/mm <sup>2</sup> )	標準養生	2.12	2.18	0.6 以上
	温冷繰返し後	1.50	1.65	0.4 以上
長さ変化率 (%)	0.114	0.086	0.2 以下	
曲げ強さ (N/mm <sup>2</sup> )	7.7	8.2	4.0 以上	

※ 上記のデータは代表値であり、品質保証値ではありません。

本カタログ内測定値は試験・実験施設内でのデータです。施工現場での実測値はこのデータより変動する場合があります。



## 施工上の注意

- 気温5℃以下の施工は避けて下さい。
- 本品とほかの材料との混合は避けて下さい。

## 使用方法

### 下地処理

1. 下地表面の脆弱層・レイトランス・油分・ゴミ等の汚れをブラシ・サンダー等で除去して下さい。
2. 下地面の吸水調整は、トーヨーモルタル接着増強剤をプライマーとして使用して下さい。

### 練り混ぜ

1. 混練水量は1袋に対し、T-2は約5.8ℓ、T-3は約4.5ℓとして下さい。
2. 練り水は少量ずつ加えながら、硬めに均一に充分練り上げて下さい。
3. 1回に練る量は、1時間以内に使い切る量として下さい。

### 塗り方

1. 塗り付けは、コテ圧をかけて、下地に擦り込むように塗った後、二度塗りして、所定の塗り厚に調整して下さい。
2. 1回で塗り付ける面積は、2㎡程度とし、気象条件によって適宜調整して下さい。

### 張り方

1. T-2を使用したKM工法の場合、所定のマスクを使用し、タイルにキープメントを塗り付けた後、直ちにタイルを下地に張り付けて下さい。  
T-3を使用した改良圧着張りの場合、タイルにキープメントを3mm程度塗り付けた後、直ちにタイルを張り付けて下さい。
2. タイル目地部にキープメントがはみ出るまで十分にタイルを叩き込んで密着させて下さい。
3. キープメント塗り付け後、30分以内にタイルを張り終えて下さい。
4. 目地直しはタイル張り付け後、1時間以内に行ってください。

### 養生

1. 通風や日射による早期乾燥を防止するため、必要に応じてシート養生を行って下さい。
2. 養生方法はセメント系材料に準じて行って下さい。

### 危険

- ・発がんのおそれ
- ・重篤な皮膚の薬傷
- ・重篤な目の損傷
- ・呼吸器系の障害
- ・長期または反復暴露による呼吸器系、腎臓の障害



### ●注意事項

- 【安全対策】
- ・子供の手の届かないところにおくこと。
  - ・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
  - ・保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。
  - ・この製品を使用する時には、飲食または喫煙をしない。
  - ・粉じんを吸入しないこと。
  - ・取扱い後はよく手を洗うこと。
- 【応急処置】
- ・吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
  - ・皮膚、髪に付着した場合、流水/シャワーで洗うこと。
  - ・眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
  - ・飲み込んだ場合、口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
  - ・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。
  - ・暴露またはその懸念がある場合は、医師の診断、手当を受けること。
- 【保管】
- ・濡れる場所、多湿の場所の保管は避けること。
  - ・直射日光を避けた屋内で保管すること。
  - ・施錠して保管すること。
- 【廃棄】
- ・都道府県/市町村の規則に従って内容物、容器を廃棄すること。

●取扱い前に安全データシートを必ずお読みください。

- 本製品の仕様は予告無く変更する場合があります。  
記載内容は施工保証するものではありません。



ISO 9001, ISO 14001 認証取得

トーヨーマテラン株式会社

〒480-0303 愛知県春日井市明知町1512番地  
TEL 0568-88-3322 FAX 0568-88-2685  
<http://www.matelan.co.jp>